



COLOR LAZURA

PODROČJE UPORABE

Univerzalen premaz za les na alkidni osnovi. Les ščiti pred vremenskimi vplivi in ga obarva. Ker ne vsebuje biocidov, ga lahko uporabljamo tudi za zaščito lesa v notranjih prostorih.

Namenjen je barviti zaščititi lesenih opažev, fasadnih oblog, pergol, brunaric, vrtnih ut, ograj, gradbenih elementov.

LASTNOSTI

- obstojna transparentna zaščita lesa
- prodre globoko v les
- brez biocidov

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	Alkidno vezivo, topila, transparentni pigmenti, vosek
BARVNI TONI	Brezbarvna, 7 standardnih nians
TONIRANJE	Medsebojno mešanje standardnih nians
SIJAJ	Svilnat sijaj
GOSTOTA	0,9 – 1,0 g/ml
REDČENJE	Pripravljena za uporabo, se ne redči
EU VOC kategorija in meje	IIA(e), 750 g/l (2010); izdelek vsebuje: največ 660 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,75 l, 2,5 l, 5 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5 °C do +35 °C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO	
NAČINI NANAŠANJA	Čopič, gobica
POGOJI DELA	Temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5 °C
SUŠENJE (T = +23 °C, rel. vlažnost 65%)	Suh na oprijem 6 ur, naslednji sloj po 24 urah Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.
IZDATNOST	Teoretično: pri enkratnem nanosu 8 - 12 m ² z 1 l. Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste lesa ter načina nanašanja.
ČIŠČENJE ORODJA	COLOR EMAJL RAZREDČILO

PRIPRAVA PODLAGE

Nov les

Vlažnost pri iglavcih ne sme presegati 15%, pri listavcih pa 12%. Suho podlago obrisimo in očistimo. Voske, smole in maščobe odstranimo z **NITRO RAZREDČILOM**.

Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrisimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA		PRIPRAVA PODLAGE	KONČNI PREMAZ
NOVI LES	znotraj/zunaj	Brušenje, odstranjevanje nečistoč	2 - 3x COLOR LAZURA
STARI PREMAZI	znotraj/zunaj	Čiščenje, brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	1 - 2x COLOR LAZURA

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pred uporabo lazuro dobro premešamo.
- Brezbarvna lazura ni primerna za premazovanje lesa, ki je izpostavljen vremenskimi vplivom.

VII-2024

