



## COLOR AKRIL TEMELJ ZA KOVINO

### PODROČJE UPORABE

Temeljni antikorozijski premaz na vodni osnovi za zaščito železnih in jeklenih površin kot so ograje, vrata, okna, okovje v notranjih prostorih in na prostem.

### LASTNOSTI

- zaščita pred rjavenjem s pomočjo antikorozijskih pigmentov
- dober oprijem
- hitro sušenje
- dobra pokrivnost
- enostavno delo

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	akrilna disperzija, voda, pigment, antikorozijski pigment, polnila
BARVNI TONI	oksidno rdeča
TONIRANJE	/
SIJAJ	mat
GOSTOTA	1,3 g/ml
REDČENJE	<b>Po potrebi voda</b>
EU VOC kategorija in meje	IIA(d), 130 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 50 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,65 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. Ne sme zmrzniti

NAVODILA ZA UPORABO				
NAČINI NANAŠANJA	Redčenje	viskoznost (DIN 4 mm)	šoba	pritisk
čopič, valjček	po potrebi	/		
zračno brizganje	največ 10%	cca. 50s	1,2 - 1,5 mm	3 - 4 bare
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in objekta minimalno +8 °C, zračna vlaga nižja od 80%			
SUŠENJE (T = +20 °C, relativna vlažnost 65%)	Suh na prah ca. 1 ura, na oprijem 2 uri, naslednji sloj po 6-8 urah. Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	Teoretično: pri enkratnem nanosu 8 - 10 m <sup>2</sup> z 1 l. Praktična poraba je odvisna od načina nanašanja.			
ČIŠČENJE ORODJA	<b>Voda, zasušeno barvo s COLOR Nitro razredčilom</b>			

### PRIPRAVA PODLAGE

#### 1. Železne, jeklene podlage

Rjo odstranimo mehansko, maščobe in ostale nečistoče pa s **COLOR NITRO RAZREDČILOM**.

#### 2. Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

### PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA		PRIPRAVA PODLAGE	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
ŽELEZO, JEKLO	znotraj	odstranjevanje rje in nečistoč	1x <b>COLOR AKRIL TEMELJ ZA KOVINO</b>	2x <b>COLOR AKRIL EMAJL</b>
	zunaj		2x <b>COLOR AKRIL TEMELJ ZA KOVINO</b>	
STARI PREMAZI	znotraj / zunaj	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	1 - 2x <b>COLOR AKRIL TEMELJ ZA KOVINO</b>	1 - 2x <b>COLOR AKRIL EMAJL</b>

### OPOMBE IN POSEBNOST

- Pri delovni temperaturi nižji od +8 °C se premazni film ne tvori.

I 2020

