



COLOR AKRIL TEMELJ ZA LES

PODROČJE UPORABE

Pokrívna temeljna barva na vodni osnovi za zaščito različnih lesenih površin kot so vrata, okna, ograje, lesene konstrukcije, razni opaži iz lesona in iverice, obnavljanje starega pohištva v notranjih prostorih in na prostem.

LASTNOSTI

- temeljni premaz, ki omogoča dihanje lesa
- preprečuje nastanek rumenih madežev zaradi blokiranja vodi topnih snovi v lesu
- dobra pokrivnost
- dobra elastičnost
- hitro sušenje
- enostavno delo

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	akrilna disperzija, voda, pigment, polnila
BARVNI TONI	bela
TONIRANJE	/
SIJAJ	mat
GOSTOTA	1,3 g/ml
REDČENJE	po potrebi voda
EU VOC kategorija in meje	IIA(d), 130 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 50 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,65 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. Ne sme zmrzniti.

NAVODILA ZA UPORABO				
NAČINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4 mm)	šoba	pritisk
Čopič, valjček	po potrebi			
Brizganje	po potrebi	50s	1,2 – 1,5 mm	2 – 3 bare
Airless	/	dobavna	0,23 – 0,28 mm	120 – 160 barov
POGOJI DELA	Temperatura barve, zraka in objekta minimalno +8 °C, zračna vlaga nižja od 80%			
SUŠENJE (T = +20°C, relativna vlažnost 65%)	Suh na prah ca. 1 ura, na oprijem 2 uri, naslednji sloj po 6 – 8h. Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	Teoretično: pri enkratnem nanosu 8 - 10 m² z 1 l. Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste lesa ter načina nanašanja.			
ČIŠČENJE ORODJA	Voda, zasušeno barvo s COLOR Nitro razredčilom			

PRIPRAVA PODLAGE

1. Lesena podlaga

Vsebnost vlage pri iglavcih ne sme presegati 15%, pri listavcih pa 12%. Suho podlago obrusimo in očistimo ter s COLOR NITRO RAZREDČILOM odstranimo voske, smole in maščobe.

2. Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA		PRIPRAVA PODLAGE	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
LES	znotraj	brušenje, odstranjevanje nečistoč	1x COLOR AKRIL TEMELJ ZA LES	2x COLOR AKRIL EMAJL
	zunaj		2x COLOR AKRIL TEMELJ ZA LES	
STARİ PREMAZI	znotraj/zunaj	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	1-2x COLOR AKRIL TEMELJ ZA LES	1-2x COLOR AKRIL EMAJL

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pri temperaturi nižji od 8°C se premazni film ne tvori.