



COLOR GRUND

PODROČJE UPORABE

Kot vmesni, impregnacijski, grobi pigmentiran premaz pred nanosom tankoslojnih disperzijskih ometov v COLOR toplotno izolativnem sistemu EPS.

LASTNOSTI

- globoko prodira v podlago
- ima dober oprijem
- poenoti vpojnost podlage
- omogoča enakomeren barvni odtenek zaključnega sloja

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	Akrlatni kopolimer, pigment in posebni dodatki v vodi
BARVNI TONI	Bela, več tisoč nians po barvnih predlogah HGMIX
TONIRANJE	Možno s pigmentnimi pastami, ki so primerne za barve na vodni osnovi, od 3 – 5 % HGMIX
GOSTOTA	1,55 – 1,70 kg/l
REDČENJE (kg)	Z vodo 10%
EU VOC kategorija in meje	IIA(h), 30g/l (2010); izdelek vsebuje: največ 20 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	8 in 25 kg
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5 °C do +35 °C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. NE SME ZMRZNITI.

NAVODILA ZA UPORABO	
PRIPRAVA PODLAGE	Podlaga mora biti čista, odprašena, suha, nezmrzjena in trdna.
NAČIN NANAŠANJA	Pred uporabo COLOR GRUND temeljito premešajte z električnim mešalnikom. COLOR GRUND nanašamo z valjčkom ali čopičem, najmanj 48 ur po nanosu COLOR LEPILNE MALTE EPS .
POGOJI DELA	Temperatura barve, zraka, materiala in podlage mora biti več kot +5 °C, a ne več kot +35 °C. Ne nanašamo ga v dežju, megli ali močnem vetru. V sončnem vremenu moramo fasado zasenčiti, da ne pride do neenakomernega sušenja, saj to vpliva na kakovost premaza.
SUŠENJE (T= +20 °C, relativna vlažnost 65 %)	Suh in primeren za naslednji nanos po 24 urah. Čas sušenja se pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi podaljša.
IZDATNOST	Teoretično: pri enkratnem nanosu 4 – 5 m ² z 1 kg izdelka. Praktična poraba je odvisna od vpojnosti in hrapavosti podlage.
ČIŠČENJE ORODJA	Takoj po uporabi, z vodo.

PRIPRAVA PODLAGE

COLOR GRUND nanašamo z valjčkom ali čopičem, najmanj 48 ur po nanosu **COLOR LEPILNE MALTE EPS**. Ne nanašamo ga v dežju, megli, močnem vetru. V sončnem vremenu moramo fasado zasenčiti, da ne pride do neenakomernega sušenja, saj to vpliva na kvaliteto premaza.





TOPOLOTNO IZOLATIVNI SISTEMI

	COLOR TOPLOLOTNO IZOLATIVNI SISTEM EPS
LEPLJENJE	COLOR lepilo EPS
IZOLACIJSKI MATERIAL	Fasadne stiroporne plošče (EPS-F)
ARMIRANJE	COLOR LEPILNA MALTA EPS
OSNOVNI PREMAZ	COLOR GRUND
ZAKLJUČNI PREMAZ	COLOR akrilatni omet

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Pred uporabo osnovni premaz temeljito premešajte z električnim mešalnikom.
- **COLOR GRUND** ne mešajte z drugimi materiali.
- Če redčite premaz več, kot je priporočeno, se zmanjša njegova kritnost.
- Čas sušenja se pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi podaljša.

