



COLOR LEPILO EPS

PODROČJE UPORABE:

COLOR LEPILO EPS se lahko uporablja kot:

- lepilo za lepljenje stiropornih plošč na mineralne podlage iz betona starega najmanj 2 meseca, opeke, ometa, ytonga, salonita in druge podlage

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	Cement, polnila, dodatki in pesek granulacije do 1 mm
EMBALAŽNE ENOTE	25 kg natronske vreče
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5 °C do +35 °C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO	
PRIPRAVA MASE	Ročno ali z električnim mešalnikom vsebino 25 kg vreče zamesajte s približno 5 - 5,5 litri vode, dokler masa ne postane homogena. Zmes pustite stati približno 10 minut in jo nato zopet premešajte.
POGOJI DELA	Temperatura barve, zraka in podlage minimalno +5 °C.
IZDATNOST	Teoretično: Lepljenje: 4 - 5 kg/m ²
ČIŠČENJE ORODJA	Z vodo

PRIPRAVA PODLAGE

Podlage morajo biti ravne, čvrste, suhe, čiste in nezmrzne.

Preverimo nosilnost starega ometa in oprijem ometa na podlagi. Odpadajoč omet odstranimo.

Grobe neravnine izravnamo z osnovnim ometom.

Stare betonske površine očistimo z visokotlačnim razpršilnikom. Gladek beton in nevpojne podlage je potrebno impregnirati.

Stiroporne plošče odprašimo in po potrebi naknadno pritrdimo z mozniki. S podlage odstranimo prah in nečistoče.

NAČIN UPORABE

Lepljenje izolacijskih plošč:

COLOR LEPILO EPS nanašajte trakasto na robove plošče in točkasto po sredini plošče. Nato ploščo pritisnite na pripravljeno podlago.

Po 2 - 3 dneh zalepljene plošče dodatno pritrdite s pritrdili (sidri), odvisno od višine objekta, ter začnite z armiranjem površine.

