



## AVTOCOL KIT SOFT

### PODROČJE UPORABE

Dvokomponentni poliestrski kit, ki je namenjen izravnavi večjih in manjših neravnin na kovini, lesu ali plastiki. Z njegovo uporabo dobimo lepo, gladko, in neporozno površino.

### LASTNOSTI

- odlična mazavost
- hitro sušenje
- lahko in enostavno brušenje

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	Nenasičena poliestrska smola, katalizator je organski peroksid
BARVNI TONI	Umazano bela
GOSTOTA	1710 – 1810 kg/m <sup>3</sup>
REDČENJE	Ni potrebno
EU VOC kategorija in meje	Max. 235 g/l
RAZMERJE MEŠANJA	100 utežnih delov kita: 2 utežna dela organskega peroksida. Pri nižjih temperaturah (15 – 20 °C) dodajamo 3 % organskega peroksida, da dosežemo isti čas sušenja.
UPORABNI ČAS MEŠANICE	5 – 10 min/20 °C
EMBALAŽNE ENOTE	0,5 in 1 kg
UPORABNOST	24 mesecev v originalno zaprti embalaži (v originalno zaprti embalaži v suhem prostoru pri temperaturi od +5 do +35 °C).

NAVODILA ZA UPORABO	
NAČINI NANAŠANJA	Z lopatico; pred uporabo kit premešamo, dodamo predpisano količino organskega peroksida in ponovno dobro premešamo.
POGOJI DELA	
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vlažnost 65%)	30 – 60 minut
SUŠENJE (T = +60 °C)	10 – 20 minut
IZDATNOST	Odvisno od debeline kitane površine

### PRIPRAVA PODLAGE

Podlaga mora biti suha, čista in razmaščena ter obrušena. Kit in podlaga na katero ga nanašamo mora biti predhodno ogreta (24 ur na sobni temperaturi).

Po sušenju 30 – 60 min/20 °C kit vedno brusimo z različnimi brusnimi papirji:  
- strojno: najprej z grobimi papirji P60 – P80, nato s P150, in na koncu s P280 – P360,  
- ročno: uporabimo za končno brušenje bolj fin papir P360.

Tako površino primerno pripravimo za naslednji sloj premaza. V primeru kadar brusimo samo z grobim papirjem so lahko vidni sledovi brušenja (raze) na končnem premazu.

Za lepši končni videz priporočamo po brušenju nanos enega ali dveh slojev TESSAROL osnovne barve UNI. Tako pripravljeno površino nato zaščitimo s pokrivno barvo TESSAROL Metal Express.