



COLOR GRUND

OBLAST POUŽITÍ

Jako mezivrstva, impregnace, hrubý pigmentovaný nátěr před aplikací tenkovrstvých disperzních omítek v tepelněizolačním systému EPS COLOR.

VLASTNOSTI

- proniká hluboko do podkladu
- vyznačuje se dobrou přilnavostí
- vyrovnává nasákavost povrchu
- zajišťuje jednotný barevný odstín vrchní vrstvy

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	Akrylátový kopolymer, pigmenty a speciální přísady ve vodě
BAREVNÉ ODSTÍNY	Bílá, několik tisíc odstínů z barevného spektra v míchacím systému HGMIX
TÓNOVÁNÍ	Možné použít pigmentové pasty, které jsou vhodné pro barvy na vodní bázi a které obsahují pouze anorganické pigmenty v objemu 3–5 %. HGMIX
HUSTOTA	1,55–1,70 kg/l
ŘEDĚNÍ (kg)	Vodou, v objemu 10 %
Kategorie a mezní hodnoty EU VOC	IIA(h), 30 g/l (2010); obsah v produktu: max. 20 g/l
BALENÍ	8 a 25 kg
SKLADOVATELNOST	Doba použitelnosti originálně uzavřeného a vhodně skladovaného produktu (na suchém místě o teplotě v rozmezí +5 °C až +35 °C) je uvedena na obalu. CHRAŇTE PŘED MRAZEM.

NÁVOD K POUŽITÍ	
PŘÍPRAVA POVRCHU	Podklad musí být čistý, zbavený prachu, suchý, pevný, nesmí být zmrzlý.
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	COLOR GRUND před použitím důkladně promíchejte elektrickým míchadlem. COLOR GRUND nanášejte válečkem nebo štětcem alespoň 48 hodin po aplikaci LEPICÍ MALTÝ EPS COLOR .
PRACOVNÍ PODMÍNKY	Teplota nátěru, vzduchu, materiálu a podkladu musí být vyšší než +5 °C, nejvýše však +35 °C. Aplikaci neprovádějte za deště, mlhy nebo při silném větru. Za slunečního počasí musí být fasáda zastíněná, aby nedošlo k nerovnoměrnému schnutí, což má vliv na kvalitu nátěru.
SCHNUTÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65 %)	Suchý a vhodný pro následnou aplikaci po 24 hodinách. Doba schnutí se při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužuje.
KRYVOST	Teoreticky: 4–5 m ² s 1 l a při jedné aplikaci. Skutečná spotřeba závisí na absorpční schopnosti a drsnosti podkladu.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Vodou, ihned po použití

PŘÍPRAVA POVRCHU

COLOR GRUND nanášejte válečkem nebo štětcem alespoň 48 hodin po aplikaci **LEPICÍ MALTÝ EPS COLOR**.

Aplikaci neprovádějte za deště, mlhy nebo při silném větru. Za slunečního počasí musí být fasáda zastíněná, aby nedošlo k nerovnoměrnému schnutí, což má vliv na kvalitu nátěru.



TEPELNĚIZOLAČNÍ SYSTÉMY

	TEPELNĚIZOLAČNÍ SYSTÉM EPS COLOR
PŘILNAVOST	Lepidlo EPS COLOR
IZOLAČNÍ MATERIÁL	Fasádní polystyrenová deska (EPS-F)
VYZTUŽENÍ	LEPICÍ MALTA EPS COLOR
ZÁKLADNÍ NÁTĚR	COLOR GRUND
VRCHNÍ NÁTĚR	Akrylátová omítka COLOR

POZNÁMKY A ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

- Základní nátěr před použitím důkladně promíchejte elektrickým míchadlem.
- **COLOR GRUND** nemíchejte s jinými materiály.
- Zředíte-li nátěr více, než je doporučeno, jeho krycí schopnost klesá.
- Doba schnutí se při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužuje.