



ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV COLOR

OBLAST POUŽITÍ

Základní antikoroziční nátěr k ochraně železných a ocelových povrchů, jako jsou ploty, okna, dveře či kování v interiéru i exteriéru.

VLASTNOSTI

- ochrana proti korozi prostřednictvím antikorozičních pigmentů
- dobrá přilnavost
- dobrá krycí schopnost
- snadné použití

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	Alkydové pojivo, pigmenty, antikoroziční pigment, plniva
BAREVNÉ ODSÍNY	Šedá
TÓNOVÁNÍ	/
LESK	Matný
HUSTOTA	1,25–1,40 g/ml
ŘEDĚNÍ	ŘEDIDLO NA EMAIL COLOR, max. 15 % OBSAHU
Kategorie a mezní hodnoty EU VOC	IIA(i), 500 g/l (2010); obsah v produktu: max. 495 g/l
BALENÍ	0,65 l, 3,5 l
SKLADOVATELNOST	Doba použitelnosti originálně uzavřeného a vhodně skladovaného produktu (na suchém místě o teplotě v rozmezí +5 °C až +35 °C) je uvedena na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ	
ZPŮSOBY NANÁŠENÍ	Hladítkem
PRACOVNÍ PODMÍNKY	Teplota nátěru, vzduchu a povrchu musí činit nejméně +5 °C.
SCHNUTÍ (T = +20 °C, rel. vlhkost 65 %)	Broušení za 6 hodin, další vrstva po 24 hodinách. Při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti je čas schnutí delší.
KRYVOST	Podle rozsahu poškození
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	ŘEDIDLO NA EMAIL COLOR

PŘÍPRAVA POVRCHU

1. Železné či ocelové povrchy

Mechanicky odstraňte rez. Mastnotu a jiné nečistoty očistěte pomocí **NITRO ŘEDIDLA COLOR**.

2. Renovace starého nátěru

Nepoškozené nátěry je třeba očistit a obrousit, poškozené nátěry se musí zcela odstranit.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

POVRCH		PŘÍPRAVA POVRCHU	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
ŽELEZO, OCEL	interiér	odstranění rzi a nečistot	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV COLOR	2x EMAIL COLOR
	exteriér		2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV COLOR	
STARÉ NÁTĚRY	interiér/ exteriér	čištění, broušení a odstranění poškozených nátěrů	1–2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV COLOR	1–2x EMAIL COLOR

POZNÁMKY A ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

- Odstraňujete-li rez pomocí chemických látek na bázi kyselin (fosfor), je nutné povrch důkladně opláchnout vodou a vysušit a teprve poté lze aplikovat ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV COLOR, protože jakékoli zbytky látek brání vysychání.
- Ve špatně větráných prostorách může vzniknout silný zápach z organických rozpouštědel. K nátěru interiérového nábytku proto nedoporučujeme používat rozpouštědlové nátěrové hmoty z alkydové pryskyřice.

VII-2024

