



## COLOR TEMELJ ZA KOVINO

### PODROČJE UPORABE

Temeljni antikorozijski premaz za zaščito železnih in jeklenih površin kot so ograje, vrata, okna, okovje v notranjih prostorih in na prostem.

### LASTNOSTI

- zaščita pred rjavenjem s pomočjo antikorozijskih pigmentov
- dober oprijem
- dobra pokrivnost
- enostavno delo

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	Alkidno vezivo, topila, pigment, antikorozijski pigment, polnila
BARVNI TONI	Siva in oksidno rdeča
TONIRANJE	/
SIJAJ	Mat
GOSTOTA	1,25 - 1,40 g/ml
REDČENJE	<b>COLOR EMAJL RAZREDČILO, največ 15%</b>
EU VOC kategorija in meje	IIA(i), 500 g/l (2010); izdelek vsebuje: največ 495 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,65 l, 3,5l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO				
NAČINI NANAŠANJA	Redčenje	viskoznost (DIN 4 mm)	šoba	pritisk
čopič, valjček	največ 5%	/		
zračno brizganje	največ 15%	/	1,2 - 1,5 mm	3 - 4 bare
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5 °C			
SUŠENJE (T = +20 °C, relativna vlažnost 65%)	Suh na prah ca. 3 ur, na oprijem 4 – 5 ur, naslednji sloj po 24 urah. Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	Teoretično: pri enkratnem nanosu 7 - 9 m <sup>2</sup> z 1 l. Praktična poraba je odvisna od načina nanašanja.			
ČIŠČENJE ORODJA	<b>COLOR EMAJL RAZREDČILO</b>			

### PRIPRAVA PODLAGE

#### 1. Železne, jeklene podlage

Rjo odstranimo mehansko, maščobe in ostale nečistoče pa s **COLOR NITRO RAZREDČILOM**.

#### 2. Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

### PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA		PRIPRAVA PODLAGE	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
ŽELEZO, JEKLO	znotraj	odstranjevanje rje in nečistoč	1x <b>COLOR TEMELJ ZA KOVINO</b>	2x <b>COLOR EMAJL</b>
	zunaj		2x <b>COLOR TEMELJ ZA KOVINO</b>	
STARI PREMAZI	znotraj / zunaj	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	1 - 2x <b>COLOR TEMELJ ZA KOVINO</b>	1 - 2x <b>COLOR EMAJL</b>

### OPOMBE IN POSEBNOST

- Če rjo odstranjujemo s kemičnimi sredstvi na osnovi kisline (fosforne), moramo površino temeljito sprati z vodo, osušiti in šele nato nanesti **COLOR TEMELJ ZA KOVINO**, ker ostanki sredstva preprečujejo sušenje.
- V prostorih s slabim zračenjem se lahko pojavi močnejši vonj po organskih topilih. Zato premazov na osnovi alkidnih veziv v topilu ne priporočamo za barvanje notranjih delov pohištva.

VII-2024

